MAPEWOOD STUCCO

Stucco riempitivo in pasta per legno, pronto all'uso







CAMPI DI APPLICAZIONE

Stucco riempitivo per qualsiasi essenza e superficie in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stucco riempitivo acrilico in pasta pronto all'uso, da utilizzarsi sia all'interno sia all'esterno, per la stuccatura e riparazione di fori, fessure e discontinuità presenti su elementi costruttivi in legno. **MapeWood STUCCO** è disponibile in diversi colori, anche miscelabili tra di loro, per risolvere tutte le esigenze di riempimento e stuccatura di elementi in legno, anche per interventi di restauro, prima dei cicli di mordenzatura, verniciatura e protezione.

MapeWood STUCCO presenta un'ottima lavorabilità ed elevata adesione, senza ritiri o screpolature, risultando facilmente carteggiabile.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione della superficie

Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, coese e asciutte, prive di sostanze oleose e/o distaccanti. Eliminare completamente le parti poco aderenti. Nel caso in cui la superficie dovesse presentarsi con un leggero sfarinamento si dovrà procedere al suo preventivo consolidamento, mediante applicazione di idoneo consolidante corticale (consultare il Servizio di Assistenza Tecnica).

Applicazione del prodotto

MapeWood STUCCO è pronto all'uso. Si applica con piccola spatola metallica piana, comprimendolo bene all'interno della parte da riempire e/o riparare. In presenza di buchi, fessure e discontinuità che hanno una profondità superiore a 1 cm si consiglia di applicare **MapeWood STUCCO** in più mani, sullo strato precedentemente applicato completamente asciutto.

Il prodotto aderisce perfettamente su tutte le superfici e forma con il legno un corpo unico duro, tenace e resistente nel tempo.

Nel caso in cui si dovesse utilizzare **MapeWood STUCCO** come rasante lo spessore massimo consentito è di 2 mm.

MAPEI

Eventuali trattamenti di impregnazione, pitturazione e/o verniciatura dovranno essere eseguiti dopo almeno 24 ore, previa leggera carteggiatura delle parti.

NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E L'APPLICAZIONE

- Non applicare **MapeWood STUCCO** con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C.
- Non applicare **MapeWood STUCCO** su legno umido e/o non stagionato.
- Se si vuole utilizzare **MapeWood STUCCO** successivamente alla sua apertura si consiglia di richiudere con cura la confezione.

PULIZIA

Pulire con acqua le attrezzature usate per l'applicazione prima dell'essiccazione di **MapeWood STUCCO**.

CONSUMI

1,65 kg/dm^3 di cavità da riempire e/o stuccare.

CONFEZIONI

MapeWood STUCCO è disponibile in fustini di plastica riciclata da 1 kg e in tubetti da 250 g.

COLORE

MapeWood STUCCO è disponibile nei seguenti colori: neutro, abete, doussie, noce scuro

NEUTRO	
ABETE	
DOUSSIE	
NOCE SCURO	

IMMAGAZZINAGGIO

Conservare **MapeWood STUCCO** per 24 mesi nella confezione originale in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, a una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	pasta densa
Colore:	neutro (bianco), abete, doussie e noce scuro
Massa volumica (metodo interno) (g/cm³):	ca. 1,65
Residuo secco in peso (%):	84

DATI APPLICATIVI	
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +30°C
Diluizione con acqua:	Nessuna. Pronto all'uso
Indurimento superficiale:	4 ore
Indurimento completo:	7 giorni (in funzione della temperatura e del substrato)
Durezza (Shore A):	massima dopo 72 ore
Carteggiabile:	dopo 6-8 ore

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Mapei S.p.A.

Via Cafiero, 22, 20158, Milano

+39-02-376731 www.mapei.com mapei@mapei.it

1505-2-2026 it-it (IT)

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge