Acczent Excellence Compact+

XXL Carrara Grande NATURAL

SPECIFICHE TECNICHE E AMBIENTALI

CLASSIFICAZIONE

	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	EN ISO 11638	Pavimento a base di policloruro di vinile con strato in schiuma (EN 651)
Contenuto leganti strato d'usura	EN ISO 11638	Tipo I
Classificazione commerciale	EN ISO 10874	34 Very Heavy
Classificazione industriale	EN ISO 10874	43 Traffico intenso

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Spessore totale	ISO 24346	2,15 mm
Garanzia professionale (durata in anni)	-	15 anni
Spessore strato di usura	ISO 24340	0,80 mm
Peso totale	ISO 23997	2750 g/m²
Trattamento superficiale	-	TEKTANIUM ®
Metodo di Installazione	-	Glue-Down

PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE

	Standard	Valori Tarkett
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Resistenza termica (m²•K/W)	EN ISO 10456	0,04 m²•K/W
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0120-103-DoP-2023-06
Reazione al fuoco	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 incollato su sottofondo A2fl o A1fl e/o Bfl-s1 incollato su sottofondo in legno o derivati

PERFORMANCE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Impronta residua	EN ISO 24343-1	Media del valore misurato : 0,03 mm
Gambe dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Sedia con rotelle	EN ISO 4918	Nessun danno
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ |8| mm
Resistenza del colore alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Non compromesso
Riscaldamento a pavimento	-	Idoneo (max 27°C)
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Media del valore misurato : ≤ 0.10 %
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 717/2	8 dB
Classe di assorbimento acustico	NF S31-074	Classe B (≤ 75 dB)
Antiscivolo	EN 16165 national Annex NB.2	R10

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA

	Standard	Valori Tarkett
Riciclabile	-	SI- residuo taglio tramite ReStart® (ISO 14021)
Paese di provenienza	-	France
EPD Number	-	S-P-14477
EPD	-	Disponibile
Material Health Statement	-	Disponibile
Certificazione SCS Floorscore	-	Si
Valore emissioni	-	A+
Contenuto riciclato	-	27 %
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-	5,57 kg CO_2e /m²
Senza ftalati	-	Si
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Emissioni di formaldeide	EN 717-1	E1