Primo MEDIUM DARK PURE GREY 0562

SPECIFICHE TECNICHE E AMBIENTALI

CLASSIFICAZIONE

	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	ISO 10581	Pavimento vinilico omogeneo pressocalandrato statico dissipativo
Contenuto leganti strato d'usura	ISO 10581	Tipo I
Classificazione commerciale	ISO 10874	34 Very Heavy
Classificazione industriale	ISO 10874	43 Traffico intenso

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Trattamento superficiale	-	PUR Reinforced
Spessore totale	ISO 24346	2 mm
Spessore strato di usura	ISO 24340	2 mm
Peso totale	ISO 23997	3000 g/m²

PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE

	Standard	Valori Tarkett
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0019-0047-DoP-2014-03
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Reazione al fuoco	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Reazione al fuoco	EN ISO 11925-2	Superata
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Resistenza termica (m²•K/W)	EN 12667	~0,010 m²•K/W
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)

PERFORMANCE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Resistenza elettrica	EN 1081	R1 < 10^8 Ω
Sedia con rotelle	ISO 4918	Idoneo
Resistenza del colore alla luce	ISO 105-B02	≥ 7
Impronta residua	EN ISO 24343-1	Miglior valore misurato : 0,03 mm
Facilità di decontaminazione	ISO 8690 – DIN 25415	Eccellente
Resistenza a prodotti chimici	ISO 26987	Buona resistenza
Resistenza ai batteri	ISO 846 Part C	Non favorisce la crescita
Riscaldamento a pavimento	-	Idoneo (max 27°C)
Tenuta dei giunti - valore medio	EN 684	≥ 240 N/50mm
Tenuta dei giunti - valore individuale	EN 684	≥ 180 N/50mm
Antiscivolo	EN 16165 Annex B (formerly DIN 51130)	R9/R10 - Su richiesta

Primo MEDIUM DARK PURE GREY 0562

	Standard	Valori Tarkett
Antiscivolo (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C (formerly BS 7976-2; Pendulum Test Slider 96)	Basso rischio di scivolamento
Resistenza antiscivolo	EN 16165 Annex C	≥ 36
Isolamento elettrico	VDE0100, Part 600	Ri ≥ 5x10⁴Ohms

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA

	Standard	Valori Tarkett
Riciclabile	-	Si- residuo taglio e post-use tramite ReStart® (ISO 14021)
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Emissioni di formaldeide	-	E1
Made In	-	Europe
Paese di provenienza	-	Sweden
Green Building Certifications Contribution	-	Si
EPD Number	-	IES-0001504:003
EPD	-	Disponibile
Material Health Statement	-	Disponibile
Certificazione SCS Floorscore	-	Si
Valore emissioni	-	A+
Emissioni Classificazione RTS	-	M1
Contenuto riciclato	-	25,5 %
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-	3,78 kg CO_2e /m²
Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)	-	4,81 kg CO_2e /m²
Senza ftalati	-	Si