Skane Herringbone BLONDE

SPECIFICHE TECNICHE E AMBIENTALI

CLASSIFICAZIONE

	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	EN ISO 26986	Pavimento a base di policloruro di vinile espanso
Classificazione residenziale	EN ISO 10874	22 / 22+ Domestic general medium / Domestic general
Contenuto leganti strato d'usura	ISO 11638	Tipo I

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Spessore totale	ISO 24346	2,60 mm
Spessore strato di usura	ISO 24340	0,22 mm
Peso totale	ISO 23997	1475 g/m²
Trattamento superficiale	-	Extreme
Garanzia ad uso residenziale (in anni)	-	10 anni
Valore di riflettanza della luce (LRV) (%)	-	41,14

PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE

	Standard	Valori Tarkett
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0007-0082-DOP-2024-10
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Cfl-s1
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Antiscivolo	DIN 51130	R10
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Resistenza termica (m²•K/W)	ISO 10456	0,040 m²•K/W

PERFORMANCE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0.25 mm
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 717-2	20 dB
Resistenza del colore alla luce	ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	ISO 26987	Non compromesso
Riscaldamento a pavimento	-	Idoneo (max 27°C)
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Curvatura del prodotto al calore	ISO 23999	≤ |8| mm

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA

	Standard	Valori Tarkett
Riciclabile	-	Si- residuo taglio e post-use tramite ReStart® (ISO 14021)

Skane Herringbone BLONDE

	Standard	Valori Tarkett
Emissioni di formaldeide	-	E1
Paese di provenienza alternativo	-	DE_RS
Green Building Certifications Contribution	-	Si
EPD	-	Disponibile
EPD Number	-	EPD-IES-0001997:002
Material Health Statement	-	Disponibile
Certificazione SCS Floorscore	-	Si
Valore emissioni	-	A+
Allergy UK Seal Of Approval	-	Approvato
Contenuto riciclato (fino al)	-	28 %
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-	3,63 kg CO_2e /m²
Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)	-	2,41 kg CO_2e /m²
Senza ftalati	-	Si
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m³)
Classificazione BREEAM	-	A+