iD Mixonomi

# Tessitura TERRACOTTA

## SPECIFICHE TECNICHE E AMBIENTALI

### CLASSIFICAZIONE

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Tipologia di prodotto** | EN ISO 10582 | Pavimento vinilico eterogeneo (ISO 10582) |
| **Classificazione residenziale** | EN ISO 10874 | 23 Traffico intenso |
| **Classificazione commerciale** | EN ISO 10874 | 34 Very Heavy |
| **Classificazione industriale** | EN ISO 10874 | 43 Traffico intenso |
| **Garanzia professionale (durata in anni)** | - | 10 anni |
| **Garanzia ad uso residenziale (in anni)** | - | 20 anni |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Spessore totale** | EN ISO 24346 | 2,50 mm |
| **Metodo di Installazione** | - | Glue-Down |
| **Valore di riflettanza della luce (LRV) (%)** | - | 19,91 |
| **Codice colore NCS** | - | S 3050-Y80R |
| **Spessore strato di usura** | EN ISO 24340 | 0,70 mm |
| **Peso totale** | EN ISO 23997 | 3950 g/m² |
| **Contenuto leganti strato d'usura** | EN ISO 10582 | Tipo I |
| **Trattamento superficiale** | - | TopClean XP |
| **Lati bisellati** | - | Non bisellato |

### PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Dichiarazione di prestazione** | EN 14041 | 0132-0085-DOP-2020-04 |

### PERFORMANCE TECNICHE

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Stabilità dimensionale** | EN ISO 23999 | Media del valore misurato : ≤ 0.10 % |
| **Resistenza termica (m²•K/W)** | EN ISO 10456 | 0,02 m²•K/W |
| **Resistenza del colore alla luce** | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| **Resistenza a prodotti chimici** | EN ISO 26987 | Elevata resistenza |
| **Antiscivolo** | EN 16165 Annex B | R9 |
| **Antiscivolo (EN 13893)** | EN 13893 | Classe DS (μ ≥ 0,30) |
| **Propensione elettrostatica** | EN 1815 | Antistatico (≤ 2 kV) |
| **Riscaldamento a pavimento** | - | Idoneo (max 27°C) |
| **Curvatura del prodotto al calore** | EN ISO 23999 | ≤ \|2\| mm |
| **Reazione al fuoco** | EN 13501-1 | Bfl-s1 |

# Tessitura TERRACOTTA

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Impronta residua** | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.05 mm |
| **Gambe dei mobili** | EN ISO 16581 | Nessun danno |
| **Gambe dei mobili** | EN ISO 16581 | Nessun danno |
| **Sedia con rotelle** | EN ISO 4918 | Nessun danno |
| **Abbattimento acustico - ΔLw** | EN ISO 717-2 | 3 dB |
| **Classe di assorbimento acustico** | NF S31-074 | Classe C (≤ 85 dB) |

## SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Riciclabile** | - | SI- residuo taglio tramite ReStart® (ISO 14021) |
| **Emissioni di formaldeide** | - | E1 |
| **Made In** | - | Europe |
| **Green Building Certifications Contribution** | - | Si |
| **EPD** | - | Disponibile |
| **EPD Number** | - | S-P-01351 |
| **Material Health Statement** | - | Disponibile |
| **Certificazione SCS Floorscore** | - | Si |
| **Valore emissioni** | - | A+ |
| **Contenuto riciclato** | ISO 14021 | 35 % |
| **Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)** | - | 7,71 kg $CO_2e$ /m² |
| **Senza ftalati** | - | Si |
| **Emissioni VOC dopo 28 giorni** | EN 16516 | Platinum (≤ 10 µg/m³) |